

RASSASIE S.R.L.
Via A. Labriola, 4
40010 Sala Bolognese (Bo)
C.F. 00627720378
P.I. 00519761209

SCHEDE TECNICHE

Prodotto: **STUCCO PER CARTONGESSO**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STUCCO BIANCO PER GIUNTI E FINITURE DELLE SUPERFICI INTERNE

CARATTERISTICHE

STUCCO RASANTE IN POLVERE, DI COLORE BIANCO E FINE, DOTATO DI ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, DI CALO IRRILEVANTE, FACILMENTE CARTEGGIABILE, OFFRE, UNA VOLTA APPLICATO, SUPERFICI LISCE LEVIGATE E COMPATTE CON DISCRETA DUREZZA SUPERFICIALE. STUDIATO PER ESSERE UTILIZZATO NEL RIEMPIMENTO DI CREPE, FESSURE, FORI E VITI DI FISSAGGIO OLTRE CHE NELLA POSA DI PARASPIGOLI E NELLA FINITURA DI ANGOLI INTERNI CON O SENZA NASTRO DI RINFORZO, COSI' COME PER LIVELLARE SUPERFICI IRREGOLARI COME PANNELLI DI GESSO O SIMILARI

PER LE MATERIE PRIME IMPIEGATE IL PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE E PER CHI LO APPLICA, NON SVILUPPA ODORI SGRADUEVOLI E NON E' INFIAMMABILE.

CONFEZIONAMENTO

SACCO E/O SCATOLA DA 5 KG

AVVERTENZE

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMPIEGATO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I 5 E I 30°C. A TEMPERATURE MINORI L'ESSICCAZIONE RISULTA TROPPO LENTA E, IL PRODOTTO PUO' SUBIRE DANNI DAL GELO. A TEMPERATURE SUPERIORI L'ESSICCAZIONE TROPPO RAPIDA PUO' CAUSARE MICROFESSURE.

APPLICAZIONE

PRIMA DI UTILIZZARE LO STUCCO PER CARTONGESSO, ASSICURARSI CHE LE PARTI DA TRATTARE SIANO SOLIDE E BEN PULITE. SPARGERE IL MATERIALE IN UN SECCHIO DI ACQUA PULITA NELLA PROPORZIONE DI 1KG X 0,500 LT DI ACQUA. LASCIARE RIPOSARE PER 5 MINUTI E MESCOLARE A MANO CON UNA SPATOLA O, CON UNA FRUSTA MECCANICA A BASSO NUMERO DI GIRI FINO AD OTTENERE UNA MISCELA OMOGENEA E PRIVA DI GRUMI.

SPESSORE DI APPLICAZIONE DA 0 A 6 mm

TEMPO DI LAVORABILITA' 50-70 min

RESA DI 0,800 KG/m²

STOCCAGGIO

STOCCARE IN UN LUOGO ASCIUTTO AL RIPARO DA UMIDITA'. I SACCHI DEVONO ESSERE RIPOSTI SENZA NESSUN CONTATTO DIRETTO CON IL SUOLO E PROTETTI DA EVENTUALI SGOCCIOLAMENTI.

IL PRODOTTO MANTIENE LE SUE PROPRIETA' PER 12 MESI

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La Società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Rassasie S.r.l.

Data di compilazione: 28/01/2013